



## هاردنر H - 205

هاردنر H-205 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک اصلاح شده است. این هاردنر مخصوص کفیوش و پوشش های اپوکسی می باشد.

### ۱- خواص فیزیکی

مقدار	واحد	روش آزمایش	خواص
۵۰۰-۷۰۰	c.P	D-445	ویسکوزیته
۱/۰۴	Kg/l	D-792	دانسیته
max 2	Gardner Scale	D-1544	رنگ
۱۰۲ - ۱۰۶	g	محاسبه شده	HAEW
۵۸	%	محاسبه شده	نسبت ترکیب با رزین با رزین دارای EEW=188

### ۲- سرعت های پخت

حجم ۵۰ سی سی	حجم ۵ سی سی	واحد	
۱۵	۴۰ - ۴۵	min	Pot life
۲۵	۵۰ - ۵۵	min	Gel time
اگزوترم	۲۳۰ - ۲۶۰	min	Cure time

### ۳- خواص دیگر

این هاردنر دارای خواص فیزیکی ( ویسکوزیته، دانسیته، رنگ ) ، سرعت پخت ، کیفیت سطح اجرا شده ، خواص مکانیکی (کششی و فشاری) و مقاومت شیمیایی ( اسید، باز و حلال ) کاملاً یکسان با هاردنر F-205 است .

### ۴- نگهداری و طول عمر

لازم است که این هاردنر در ظرف درب بسته و دور از نور خورشید نگهداری شود .  
بهترین زمان مصرف این هاردنر تا ۱۲ ماه پس از تولید است .