



**خصوصیات مکانیکی**

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D695M	Kgf/cm <sup>2</sup>	919	مقاومت فشاری
ASTM D695M	Kgf/cm <sup>2</sup>	9777	مدول فشاری
ASTM D790M	Kgf/cm <sup>2</sup>	752	مقاومت خمشی
ASTM D790M	Kgf/cm <sup>2</sup>	64962	مدول خمشی
ASTM D638M	Kgf/cm <sup>2</sup>	430	استحکام کششی
ASTM D638M	Kgf/cm <sup>2</sup>	48700	مدول کششی
ASTM D2240	Shore D	86	سختی
ASTM D256	KJ/m <sup>2</sup>	8.642	مقاومت ضربه‌ای
ASTM D1002	Kg/cm <sup>2</sup>	619	مقاومت چسبندگی (درمقابل نیروی برشی)

**(رزین اپوکسی ML-502)**

**(هاردنر اپوکسی HA-30)**

رزین اپوکسی ML-502 و هاردنر اپوکسی HA-30 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول A (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی‌آمین (Polyamine Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. در این محصول از هیچگونه حلال ها و رقیق‌کننده‌های غیرواکنش‌گرا (Non Reactive Dilluents) استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش، ثابت و پایدار باقی بماند و دچار هیچگونه تغییرات وزنی و حجمی نگردد. با استفاده از یک نوع آلیفاتیک اپوکسی (Epoxy Aliaphatic) در ساختار این محصول، مقاومت مکانیکی و سایشی این محصول تا حد ممکن ارتقاء داده شده است و همین امر موجب می‌گردد که بتوان از آن در لایه اولیه مدل ها و قالب های اپوکسی استفاده نمود. زیرا سختی و مقاومت سایشی در قالب های اپوکسی، پارامتر بسیار مهمی بوده و نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

**موارد مصرف**

- جهت استفاده در لایه اول در قالب ها و مدل ها (ژل‌کت).
- ساخت مادر قالب ها.
- جهت ساخت ماهیچه‌ها و مدل‌های حساس در صنعت قالبگیری و ریخته‌گری.
- جهت ساخت قالب های اپوکسی که سختی سطحی و همچنین مقاومت سایشی در آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

**خواص فیزیکی و ظاهری**

شکل ظاهری: مایع

رنگ: ترکیبی محصول آبی

ویسکوزیته (25°C): ترکیبی محصول : تیکسوتروپ

وزن مخصوص (دانسیته): ترکیبی محصول : 1.59 gr/cm<sup>3</sup>

نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی ML-502 : ۱۰۰ واحد

هاردنر اپوکسی HA-30 : ۱۰ واحد

زمان ترکیب دوجزء: ۳ دقیقه

**خواص الکتریکی و حرارتی**

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D257	Ohm.cm	1.3*10 <sup>14</sup>	مقاومت الکتریکی حجمی
ASTM D257	Ohm	8.8*10 <sup>11</sup>	مقاومت الکتریکی سطحی
ASTM D150	-	11	ثابت دی الکتریک
ASTM D648	°C	57	مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)
	°C	80	مقاومت حرارتی عملی
ASTM D864	(°C) <sup>-1</sup>	4.6*10 <sup>-5</sup>	ضریب انبساط طولی

**نکات فنی و ایمنی**

- ۱- بعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
- ۲- قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و نم و رطوبت در سطح وجود ندارد.
- ۳- در هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمایید.
- ۴- پس از استفاده از مواد، ظرف و ابزار خود را با تینر اپوکسی GE-31 کاملاً شستشو دهید.
- ۵- در موقع کار با مواد، از کشیدن سیگار خودداری نمایید.
- ۶- در صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می‌شود، از حرارت غیرمستقیم استفاده نمایید.
- ۷- قبل از استفاده از مواد، سطح را از هرگونه چربی و آلودگی تمیز نمایید.
- ۸- در صورتیکه مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از ۲۰۰ گرم است، حتماً از ترازوی دقیق با دقت حداقل ۰/۱ گرم استفاده کنید.

**بسته‌بندی**

این محصول در بسته‌بندی های ۵، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می‌باشد.

**تائیدیه فنی**

کلیه مشخصات فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه‌گیری و تهیه گردیده است.

حجم زیاد 50cm <sup>3</sup> قطر = 50mm ضخامت = 26mm	حجم کم 6cm <sup>3</sup> قطر = 50mm ضخامت = 3mm	دمای کار	
۲۰ دقیقه	۷۰ دقیقه	25° C	عمر مصرف (Pot life)
۲۵ دقیقه	۸۵ دقیقه	25° C	زمان ژل شدن (Gel Time)
۵۰ دقیقه	۱۰۰ دقیقه	25° C	زمان خشک شدن (Curing Time)
۷ روز	۷ روز	25° C	زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام

حداقل دمای پخت: ۱۰°C حداکثر دمای پخت: ۳۰°C

عمر نگهداری در انبار Shelf life (در دمای ۲۵°C): یک سال